

NL Teaköl / NL Bangkiraiöl / NL Lärchenholzöl

- dringt tief ein und ist harzlösend
- schnell trocknend
- schmutzgeschützt
- offenporig und diffusionsfähig
- verstärkt UV- und farbtonebeständig
- Wohngesund (wohnbioologisch geprüft) – nach DIN 53160 EN 71 Teil 3 umweltschonend
- frei von Aromaten, Leinöl und Zitrus-Terpenen!



Eigenschaften

NL Teaköl / NL Bangkiraiöl / NL Lärchenholzöl dient der Grundbehandlung und Pflege von Gartenmöbeln aus Hartholz im Außenbereich, wo Wasser frei abfließt. Auch für fungizidgeschützte Flächen geeignet. Es verleiht dem Holz eine strapazierfähige Oberfläche und einen schönen Farbton und hebt die Maserung hervor. Das NL Teaköl / NL Bangkiraiöl / NL Lärchenholzöl ist eine wirkstofffreie, geruchsarme Naturveredelung aus pflanzlichen Ölen, Balsamharzen, Eisenoxiden, in Isoparaffin gelöst - gebrauchsfertig eingestellt.

Einsatzgebiete

Gartenmöbel, Pergolen, Terrassen aus Hartholz – im Außenbereich, wo Wasser frei abfließen kann. Bläuegefährdetes Holz mit **ASUSO Holzschutzgrund** oder **Aqua Holzimprägnierung** vorbehandeln.

Verarbeitung und technische Daten

Ölbasierend auf Pflanzenölen, Balsamharzen, Eisenoxiden gelöst in Isoparaffin (Reinheit nach DAB)

Vorbereitung des Untergrundes

Das Holz muss saugfähig, intakt, einwandfrei geschliffen, trocken, sauber, silikon- und staubfrei sein. Vor großflächigem Einsatz immer Probeauftrag auf Originalwerkstoff durchführen, um sicherzustellen, dass das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Bei der Verarbeitung muss die Raumtemperatur mindestens 12° C betragen. Nur bei trockener Witterung und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze ölen.

Verbrauch: ca. 1 Liter für 20 – 25 m² (40-50 g/m²)
Abhängig von der Auftragsart und der Saugfähigkeit des Holzes.

Applikation:

Lappen, Pinsel, Baumwolltuch

Grundbehandlung bei neuen Hölzern

Neue Gartenmöbel, Terrassen etc. sind vor dem ersten Gebrauch zu ölen.

Das Öl vor dem Auftragen gründlich umrühren. Mit einem Pinsel oder Baumwolltuch gleichmäßig satt auftragen. Mit dem Hirnholz anfangen.

Sämtliches überschüssiges Öl nach max. 20 Min. mit sauberen Baumwolltüchern gründlich abwischen.

Insbesondere auf überschüssiges Öl an Verbindungen und in Ritzen achten.

Das Möbelstück sorgfältig mit einem Polierpad nachpolieren. Das macht die Oberfläche besonders strapazierfähig.

Danach mindestens 12 Stunden trocknen lassen.

Falls das Holz nicht gesättigt erscheint, Behandlung wie oben beschrieben wiederholen.

Zur Auffrischung von alten Hölzern

Ältere Möbel zuerst mit **NL Intensivreiniger** säubern und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

Danach die Möbel ca. 24 Std. trocknen lassen.

Sicherstellen, dass das Möbelstück völlig sauber und trocken ist.

Raue Stellen ggf. mit feinem Sandpapier schleifen.

Ab jetzt vorgehen wie unter „Grundbehandlung von neuen Hölzern“ beschrieben.

Trockenzeit

Griffzeit nach ca. 1,5 Stunden – durchgetrocknet nach 24 Stunden.

Je nach Witterung und Temperatur vergehen 24 bis 48 Stunden, bis das Öl durchgehärtet ist. In diesem Zeitraum darf das Holz nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Weitere Pflege

Wir empfehlen, das Ölen ein bis zweimal jährlich zu wiederholen. Hier wie unter „Auffrischung von alten Hölzern“ beschrieben vorgehen.

Reinigung der Werkzeuge:

mit **NL- Verdünnern** oder **Terpentinersatz**

Gebindegrößen/Lagerfähigkeit:

750 ml, 3 Liter

In ungeöffneten Gebinden ca. 12 Monate haltbar.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten! Mit dem Produkt benetzte Lappen, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbst entzünden. Deshalb alle Lappen etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren, bzw. entsorgen oder verbrennen. Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll, nicht in die Kanalisation gelangen lassen, leere Gebinde können an INTERSEROH + Duales System Deutschland zurückgegeben werden.

Wassergefährdungsklasse

WGK 1 gemäß VwVwS

Transport

Kein Gefahrgut nach GGVSE/ADR

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien, TRGS 220 und GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

entfällt

Gefahrenbestimmende Komponenten zur Etikettierung -

R-Sätze: -

S-Sätze: S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird - beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.