Hesse Edelholzbeize BE.. -(Farbton)

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm
www.hesse-lignal.de

Hydro-Farbstoffbeize, gebrauchsfertig, umweltbewußt und tiefenwirksam.
Ideal für klare, transparente Beizbilder, für brillante Farbtöne ohne Porenbetonung.

TOX-RESPONS

enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß Anhang § 1 der ChemVerbotsV

Einsatzgebiete

Zur Möbelfertigung und im Innenausbau
Speziell zur Färbung von Mahagoni, Kirschbaum, Nussbaum, Ahorn, Buche, eingeschränkt auch für Eiche etc..

Verarbeitungshinweise

Einmaliger Auftrag mit 50 - 80 g/m² je nach Holzart mit oder ohne Vertreiben nur direkt auf das Trägermaterial.
Untergrundbehandlung: Abgestufter Rohholzschliff Korn 120 - 180/ Entstaubung.

Trocknung

Bei guter Belüftung und max. Luftfeuchte von 60 %
nach 2 - 6 h 20°C
Überlackierbarkeit:
mit CN- und PUR-Lacken und mit 2K-Hydrosystemen (1. Schicht mind. 16 Std. Trocknung 20°C).
Ablackierung mit 1 K-Hydromaterialien wegen der Gefahr von Farbstoffausblutungen nicht empfohlen!

Verfahrensbeispiel

Schrankwandsystem, Kirschbaum gebeizt, seidenglänzend

- Holzschliff Korn 120 - 180
- Beizen 1 x feucht auftragen 50 - 80 g/m²
  Hesse Edelholzbeize BE 65-20604
- Beizüberschuss mit einem Vertreiber egalisieren.
- Zwischentrocknung mind. 3 h 20°C
- Grundierung 2 x 100 - 150 g/m²
  Hesse MEGA-PUR-Grund DG 417,
  Mischung 5 : 1 PUR-Härter DR 470
  Verdünnung: 10 - 20 % DV 490 für die 1. Grundierschicht
- Zwischentrocknung jeweils mind. 6 h 20°C
- Zwischenschliff feiner werdend Korn 220 - 320
- Endlackierung 1 x 100 - 150 g/m²
  Hesse UNA-PUR DE 557
  Mischung 10 : 1 PUR-Härter DR 470
- verpackungsfähig nach Trocknung mind. 16 h 20°C

Technische Daten

Lieferform:	flüssige Form
Farbton:	in vielen Farbtönen
Dichte:	1,0 kg/l bei 20°C
Lagerstabilität:	26 Wochen im verschlossenen Originalgebinde
Lagertemperatur:	5 - 30°C

Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

Applikationsverfahren

Spritzverfahren:
Beize mit gedrosselter Materialzufuhr gleichmäßig feucht aufspritzen; auf porigen Hölzern anschließend mit dem Vertreiber gleichmäßig vertreiben und abnehmen.

Druckluftspritzen (Becher)

Düsengröße:	1,5 - 1,7 mm
Spritzdruck:	1,8 - 2 bar

Handauftrag:
Mit dem Beizpinsel satt im Überschuss auftragen und anschließend mit dem Vertreiber gleichmäßig vertreiben und abnehmen.

Besondere Hinweise

Alle Beizen der gleichen Serie sind untereinander mischbar. Abtönungen möglich mit Hesse Farbkonzentraten der Serie BF- .
Aufhellung möglich mit:
H2O .
Beizen und Konzentrate vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln.

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Von Beizen:
Bitte Probebeizung auf original geschliffenem Holz mit Original-Lackierung unter Praxisbedingungen durchführen.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm
www.hesse-lignal.de

Bestellhinweise

für Mahagoni	BE 15- / mit Vertreiben
für Kirschbaum	BE 63- / ohne Vertreiben
für Kirschbaum	BE 65- / mit Vertreiben
für Nussbaum	BE 35- / mit Vertreiben
für Eiche	BE 5- / mit Vertreiben
für Ahorn	BE 68- / ohne Vertreiben
für Buche	BE 18- / ohne Vertreiben
Gebindegrößen	1/5/10/25 l
Ergiebigkeit je Liter	bei Spritzauftrag 5 - 8 m²
	bei Pinselauftrag 8 - 12 m²
Verdünner	H2O

Allgemeine Hinweise / Ausschluss

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de -> handel/handwerk -> sortiment oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an.
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.