Hesse Hydro-Rustikalbeize BN.. -(Farbton)



www.hesse-lignal.de

Hydro-Beize, für Eiche, umweltbewußt mit stark rustikaler Porenbetonung und sehr geringer Holzaufrauung.



enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß Anhang § 1 der ChemVerbotsV

Einsatzgebiete

Zur Möbelfertigung und im Innenausbau.

Verarbeitungshinweise

Einmaliger Auftrag mit 60 - 80 g/m² mit Vertreiben nur direkt auf das Trägermaterial. Untergrundbehandlung: Abgestufter Rohholzschliff Korn 150 - 180, bei besonderer Porenbetonung auch bis Korn 220; gründliche Entstaubung. Material vor Gebrauch gut aufrühren und

Trocknung

aufschütteln!

Bei guter Belüftung und max. Luftfeuchte von $60\,\%$

2 - 6 h 20°C

Überlackierbarkeit:

mit CN- und PUR-Lacken und mit

2K-Hydrosystemen (1. Schicht mind. 16 Std.

Trocknung 20°C).

Ablackierung mit 1 K-Hydromaterialien wegen der Gefahr von Farbstoffausblutungen nicht empfohlen!

Verfahrensbeispiel

Regalwand, Eiche grau rustikal, matt

- Holzschliff abgestuft Korn 150 180
- Beizen 1 x 60 80 g/m²
 Hesse Hydro-Rustikalbeize BN 5-20152
- feucht auftragen
- Beizüberschuss mit einem breiten Vertreiberpinsel zuerst quer, dann längs zur Pore abnehmen.
- Zwischentrocknung mind. 2 h 20°C
- Beschichten 2 x 100 150 g/m²
 Hesse UNA-PUR DE 552,

Mischung 10 : 1 PUR-Härter DR 470 Verdünnung: 10 - 20 % DV 490 empfohlen

- Zwischentrocknung mind. 2 h 20°C
- Zwischenschliff Korn 320
- verpackungsfähig nach Trocknung mind. 16 h 20°C

Technische Daten

Lieferform: flüssige Form
Farbton: in vielen Farbtönen
Dichte: 1,0 - 1,1 kg/l bei 20°C
Lagerstabilität: 26 Wochen im

verschlossenen Originalgebinde

Lagertemperatur: 5 - 30°C

Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

<u>Applikationsverfahren</u>

Spritzverfahren:

Beize gleichmäßig feucht auftragen;

Überschuss mit breitem Vertreiberpinsel zuerst quer, dann längs zur Maserung vertreiben.

Druckluftspritzen (Becher)

Düsengröße: 1,5 - 1,7 mm Spritzdruck: 1,8 - 2 bar

Handauftrag:

Beize gleichmäßig feucht auftragen;

Überschuss mit breitem Vertreiberpinsel zuerst quer, dann längs zur Maserung vertreiben.

Besondere Hinweise

Alle Beizen der gleichen Serie sind untereinander mischbar. Abtönungen möglich mit Hesse Farbkonzentraten der Serie BP.. / BF..,

je nach gewünschtem Effekt und Farbton. Aufhellung möglich mit:

⊣2∩

Beizen und Konzentrate vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln.

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Von Beizen:

Bitte Probebeizung auf original geschliffenem Holz mit Original-Lackierung unter Praxisbedingungen durchführen.

Bestellhinweise

Bestell-Nr.: BN 5-... Gebindegrößen 1/5/10/25 I

Ergiebigkeit je Liter bei Spritzauftrag 5 - 8

m²

bei Pinselauftrag 8 - 12

m²

Verdünner H²O

Allgemeine Hinweise / Ausschluss

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils achtelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de -> handel/handwerk -> sortiment oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.

Stand: 04.01.11 1/1