


Pullex Aqua-Color

53331 ff



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare, deckende Holzveredelung für DIY und Gewerbe für außen auf Basis von Acrylat- und Alkydharzdispersionen für neues Holz und für verwittertes Holz. Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Anwendungsgebiete

Nicht maßhaltige Holzbauteile wie Holzfassaden, Vordächer, Balkone, Zäune etc.

Auftragsart

Streichen (Acrylpinsel)

Grundierung für Buntfarbtöne

Neuanstrich:

1 x mit Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff grundieren (vgl. Merkblatt). Trockenzeit ca. 4 Stunden

Sanierungsanstrich:

Untergrundvorbehandlung:

Nicht tragfähige, lose Anstriche mit Messingdrahtbürste entfernen bzw. durch Abschleifen entfernen, gut haftende Altanstriche anschleifen (Kö 80).

1 x satt Pullex Renovier-Grund 50236 ff im gewünschten Farbton auf abgeschliffene bzw. saugende Holzbereiche streichen (vgl. Merkblatt).

Trockenzeit: 48 Stunden

Ein Auftrocknen in dicken lackigen Schichten ist zu vermeiden.

Achtung:

Kalte und feuchte Witterung kann die Trocknung verzögern.

Grundierung für Farbton Weiß

Neuanstrich:

1 x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff

1 x ADLER Acryl-Holzgrund Weiß 41001

Trocknung über Nacht (zur Isolierung vgl. Merkblatt ADLER Acryl-Holzgrund 41001)

Sanierungsanstrich:

Untergrundvorbehandlung:

Nicht tragfähige, lose Anstriche mit Messingdrahtbürste bzw. durch Abschleifen entfernen, gut haftende Altanstriche anschleifen (Kö 80).

1 x satt Pullex Renovier-Grund 50236 ff W20 abgetönt auf Kalkweiß, stark saugende Holzbereiche 2 x „nass in nass“ streichen.

Trockenzeit: 48 Stunden

Ein Auftrocknen in dicken lackigen Schichten ist zu vermeiden.

Achtung:

Kalte und feuchte Witterung kann die Trocknung verzögern.

04-10 (ersetzt 01-10)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------|-----|-------|--|--|-----|-------|-------------------|-------|-----|-------|--|--|---|-------|--|--|---|-------|
| Deckanstrich | 2 x Pullex Aqua-Color 53331 ff im gewünschten Farbton Zwischentrocknung: Ca. 6 Stunden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Besondere Hinweise | Bei Verwendung von wasserverdünnbaren Produkten auf alten Ölanstrichen (auch nach Abbeizen oder Abbrennen) können bei Sonnenbestrahlung bereits nach wenigen Tagen Blasen auftreten. Deshalb empfehlen wir bei unbekanntem Untergründen einen Probeanstrich durchzuführen, bzw. einen Anstrich mit Pullex Color 50530 ff (vgl. Merkblatt). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdünnung | Wasser; Lieferform ist streichfertig eingestellt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verarbeitungs- und Objekttemperatur | Nicht unter + 10 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C) | Überstreichbar nach ca. 6 Stunden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsgeräte | Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergiebigkeit (pro Auftrag) | 8 – 12 m ² /l pro Auftrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebindegrößen | 750 ml, 2,5 l, 10 l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagerung | Kühl, aber frostfrei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haltbarkeit | Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbton | <table> <tr> <td>W10 Weiß</td> <td>53331</td> <td>W20</td> <td>53332</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>W25</td> <td>53333</td> </tr> <tr> <td>Moosgrün RAL 6005</td> <td>53339</td> <td>W30</td> <td>53334</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Y</td> <td>53335</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>R</td> <td>53336</td> </tr> </table> | W10 Weiß | 53331 | W20 | 53332 | | | W25 | 53333 | Moosgrün RAL 6005 | 53339 | W30 | 53334 | | | Y | 53335 | | | R | 53336 |
| W10 Weiß | 53331 | W20 | 53332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W25 | 53333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moosgrün RAL 6005 | 53339 | W30 | 53334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Y | 53335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 53336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitstechnische Angaben | Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |